

FJ-nr./Kvalitet	Bemærkninger	Vægtfylde g/cm ³	Trækstyrke N/mm ²	Brudforlængelse %	Temp. i luft maks./min. °C	Trykstyrke kPa v/25%	Bestandighed				
							Ozon/vejr	Olie	Benzin	Syre	
SVAMPEGUMMI											
8005	EPDM	Grå, 15 Sh. A	0,60	1,00	480	120/-40	-	1	4	4	2
8010	NBR	Grå, 20 Sh. A	0,55	0,50	200	100/-30	-	4	1	2	4
8020	CR	Grå, 15 Sh. A	0,60	1,50	700	100/-20	-	2	3	4	3
8030	NR	Grå, 15 Sh. A	0,40	-	250	80/-30	-	2	4	4	4
8035	NR	Sort, 15 Sh. A	0,30	-	250	60/-30	-	2	4	4	4
8605	NR	Orange, 160 kg finporet	0,18	1,00	350	80/-40	-	2	4	4	4
8606	NR	Orange, 200 kg mellemporet	0,22	-	350	80/-40	-	2	4	4	4
8610	NR	Orange, 300 kg finporet	0,26	0,45	440	80/-40	-	2	4	4	4

CELLEGUMMI											
8070	Q	Beige, 13 Sh. A	0,256	1,20	200	200/-60	-	1	2	3	3
8301	VMQ	Grå/Sort	0,32	0,31	80	200/-55	41-97	1	2	2	2
8620	NBR	Sort, 45 Sh. 00	0,175	0,60	150	90/-10	35-63	3	1	3	3
8630	CR	Sort, 45 Sh. 00	0,20	0,60	250	115/-30	35-63	3	3	4	4
8638	EPDM/CR	Sort, 30-40 Sh. 00	0,13	0,40	150	80/-40	-	1	4	4	2
8640	EPDM/SBR	Sort, 60 Sh. 00	0,17	0,60	150	85/-20	63-91	1	4	4	2
8641	EPDM/SBR	Grå, 48 Sh. 00	0,14	0,45	120	80/-40	35-65	3	4	4	3
8642	EPDM	Sort, 35 Sh. 00	0,13	0,40	150	80/-40	20-50	1	4	4	2
8643	EPDM	Sort, 40 Sh. 00	0,175	0,40	150	105/-50	42	1	4	4	2
8645	EPDM	Sort, 40 Sh. 00	0,19	0,40	150	120/-40	35-63	1	4	4	2
8650	PUR	Gul-brun	0,35	0,80	450	80/-20	-	2	2	3	4

Bestandighed: 1) Udmærket 2) God 3) Begrænset 4) anbefales ikke

Ud over ovennævnte standardprogram lagerføres, efter aftale, en række specialkvaliteter, f.eks. UL-94 godkendte materialer og andre brændhæmmende kvaliteter.

Tolerancer i henhold til DIN 7715/ISO 3302.

Tabellens værdier er retningsgivende og annullerer tidligere udsendte værdier.

Specifikke tekniske datablade kan rekvireres.

Fortsættes på bagsiden

FJ-nr./Kvalitet	Bemærkninger	Vægtfylde g/cm ³	Trækstyrke N/mm ²	Brudforlængelse %	Temp. i luft maks./min. °C	Trykstyrke kPa v/25%	Bestandighed			
							Ozon/vejr	Olie	Benzin	Syre

SKUMPLAST

8300	PUR, Inducon	Grå	0,23	0,120	350	-	-	4	2	2	4
8312	PU	Sort, 19 Sh. 0	0,32	5,9	120	107/-40	-	2	2	2	2
8330	PE, Polycell	Hvid	0,30	3,30	140	60/-30	-	4	2	2	4
8335	PE, Alveolit	Grå/hvid	0,03	-	125	100/-80	40	-	-	-	-
8340	PE, Trocellen	Sort/grå/hvid	0,03	0,20	90	95	-	-	-	-	-
8350	PE, Trocellen	Grå/hvid	0,05	0,38	100	95	-	-	-	-	-
8655	PE, Ethafoam	Hvid	0,35	0,36	80	70/-20	60	4	2	2	4
8660	PE, Ethafoam	Sort	0,35	0,36	80	70/-20	60	4	2	2	4
8665	PE, Alveolux	Hvid	0,03	0,32	120	80/-80	60	-	-	-	-
8666	PE, Alveolux	Grå	0,03	0,32	120	80/-80	60	-	-	-	-
8687	PE, Polyester	Grå/hvid	0,025	-	-	120/-30	-	-	-	-	-
8675	EVA Z Evazote	Grå/hvid	0,05	-	255	55/-55	42	-	-	-	-
8680	PE-HD Plastazote	Grå	0,045	-	150	95/-70	50	-	2	4	3
8685	ETHER Bonded Foam		0,075-0,135	-	-	120/-30	-	-	-	-	-
8688	Filterskum 10-80 PPI	Sort	0,025	0,14	100	100/-40	-	-	-	-	-

Bestandighed: 1) Udmærket 2) God 3) Begrænset 4) Anbefales ikke

Ud over ovennævnte standardprogram lagerføres, efter aftale, en række specialkvaliteter, f.eks. UL-94 godkendte materialer og andre brændhæmmende kvaliteter.

Tolerancer i henhold til DIN 7715/ISO 3302.

Tabellens værdier er retningsgivende og annullerer tidligere udsendte værdier.

Specifikke tekniske datablade kan rekvireres.