

FJ-nr./Kvalitet	Bemærkninger	Maks. temp. °C	Bestandighed				
			Olie	Benzin	Syre	Lud	
FIBER							
2605 *)	AFM 5	Syntetiske fibre	600	1	1	4	4
2607 *)	AFM 7	Syntetiske fibre	750	1	1	4	4
2622 *)	AFM 22	Syntetiske fibre	400	1	1	4	4
2626 *)	AFM 26	Syntetiske fibre	300	1	1	3	3
2630	AFM 30	Aramidfibre	250	1	1	2	2
2634	AFM 34	Aramidfibre	250	1	1	2	2
2600	AFM 34 metal	Aramidfibre/stållindlæg	300	1	1	2	2
2601	AFM 34 IGV	Aramidfibre/trådvæv	250	1	1	2	2
2637	AFM 37	Aramidfibre	250	2	2	2	2
2602 *)	Mica	Mica/glimmer	950	1	1	4	4
2639	Højtryksplade	Aramidfibre	220	2	2	3	2
2662	Højtryksplade	Aramidfibre	250	1	1	2	2
2663	Højtryksplade	Aramidfibre/glasfibre	350	1	1	2	2
2667	Højtryksplade	Aramidfibre	200	2	2	3	3
2677	Højtryksplade	Aramidfibre/kulfibre	350	1	1	2	1
2815	Thermiculite 815	Vermiculite	980	1	1	1	1
2816	Thermiculite	Vermiculite/aramidfibre	540	1	1	1	1
GRAFIT							
2690	GGS	Glat stållindlæg	400	1	1	1	1
2691	GF	Uden indlæg	400	1	1	1	1
2693	Højtryk	Flere lag stålfolier	550	1	1	1	1
2696	AF	ALU-folie på begge sider	200	1	1	1	1
2698	GPS	Perforeret stållindlæg	400	1	1	1	1
2698A	GPSA	Perforeret stållindlæg/ overflade antistikbeh.	400	1	1	1	1
2772	SF 5001	Grafit/aramid	350	1	1	1	1
PTFE							
2910	PTFE	FDA	260	1	1	1	1
2915	PTFE	Med selvklæb	240	1	1	1	1
2920	PTFE	Ætset	260	1	1	1	1
2925	PTFE	Med glasfyld	260	1	1	1	1
2912C	SIGMA 500	FDA	260	1	1	1	1
2912D	SIGMA 511	FDA	260	1	1	1	1
2912E	SIGMA 533	FDA	260	1	1	1	1

*) Rullebredde 500 mm

Bestandighed: 1) Udmærket 2) God 3) Begrænset 4) Anbefales ikke
(Bestandigheden er afhængig af temperatur og koncentration)

Maks. temperatur er ikke gældende ved damp.

Tabellens værdier er retningsgivende og annullerer tidligere udsendte værdier.

Specifikke tekniske datablade kan rekvireres.